

Sun瓦 Aトップ シルバーブラック

- 規格表示
- 系 統
- 特 長

アクリル樹脂系塗料

- ・光沢が良く、肉持ち感があるセメント瓦用上塗り塗料です。
- ・耐水性、隠ぺい力が優れます。
- ・乾燥が早く、作業性に優れます。

- 用 途
- 塗料性状

セメント瓦塗り替え用上塗り塗料

色	シルバーブラック
粘 度 (k u/25℃)	115~120
密 度 (23℃)	0.99±0.03
加 熱 残 分 (%)	48±2
引 火 点	23℃
発 火 点	529℃
危 険 物 表 示	第2石油類合成樹脂エナメル塗料
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤等
有 害 物 表 示	キシレン 30~40% 甲苯 10~20%
医 薬 用 外 劇 物	該当なし

- 荷 姿 15 kg

- 塗装基準

混 合 : 使用前によくかき混ぜ、均一にしてください。

希 積 剤 : Sun瓦Aトップシンナー

塗 装 方 法	エアレススプレー塗り
希 積 率	80~120%
塗 付 量	0.12~0.15 kg/m ² /回

エアレス条件: 一次圧0.4~0.5MPa、二次圧1.2~1.5MPa以上
 チップNo.163-715、619など

*塗付量、膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希積率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間:

	5℃	23℃	30℃
指 触 乾 燥	15分	5分	3分
半 硬 化 乾 燥	1時間30分	30分	20分
塗 重 乾 燥	3時間以上	1時間以上	1時間以上

*この数値は塗付量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

- 注 意 事 項

1. 塗装ならびに塗料取扱い時は、火気厳禁です。
2. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。

Sun瓦 Aトップ シルバーブラック

□ 成分表

アクリル系樹脂ワニス	83.1 (%)
アルミペースト	1.9 (%)
着色顔料	1.5 (%)
溶剤	9.8 (%)
添加剤	3.7 (%)

合 計	100.0 (%)
-----	-----------

□ 性能表

試験項目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合 格
塗 装 作 業 性	2回塗りで塗装作業に支障がないこと。(吹き付け)	合 格
耐 水 性	水道水23℃168時間浸せき後、塗膜に異常がないこと。	合 格
耐 アルカリ性	常温にて5%水酸化ナトリウムのアルカリ溶液に24時間浸しても、塗膜に異常がないこと。	合 格
温冷繰り返し抵抗性	サイクル試験条件[水中(20±2℃)18時間没水、恒温器(-20±3℃)に3時間冷却、恒温器(50±3℃)に3時間加温]100サイクルにて塗膜の膨れ、はがれ、ひびなど異常が認められないこと。	合 格
促進耐候性	キセノンランプ法にて塗膜に割れ、はがれ、膨れがなく、光沢保持率は80%以上で、色の変化の程度が基準の試験体に比べて小さくなく、白亜化度が8点以上である塗膜の耐候性(時間)	500