

Sun瓦 エクセルガード グレー

- 規格表示 ー
- 系 統 カチオン形厚膜水性エポキシ樹脂瓦用下塗り塗料
- 特 長
- ・密着力、耐久性に優れています。
 - ・1回塗りで厚く塗装することが出来、ファンデーション効果に優れています。
 - ・旧塗膜適正、上塗適正に優れた水性下塗り塗料です。
- 用 途 セメント瓦塗り替え用下塗り塗料（洋風コンクリート瓦塗装では中塗り用塗料）
- 塗料性状

色	グレー
密度 (23℃)	1.45
加熱残分 (%)	6.3
引火点	適用外
発火点	適用外
危険物表示	適用外
有機溶剤区分	適用外
有害物表示	適用外
医薬用外劇物	適用外

- 荷 姿 15kg

- 塗装基準
- 混 合：使用前によくかき混ぜ、均一にしてください。
- 希 釈 剤：

塗 装 方 法	刷毛塗り	ローラー塗り	エアレススプレー塗り
希 釈 率	5～10%	5～10%	5～10%
使 用 量	0.3～0.8kg/m ²	0.3～0.8kg/m ²	0.3～0.8kg/m ²

エアレス条件：二次圧180 kg/m²

吐出量4L/min，能力1馬力以上の塗装機を使用のこと。

チップはフリーパターンなど。(口0.035インチ以上)

*塗付量、膜厚は標準の数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5℃	23℃	30℃
指 触 乾 燥	20分	10分	5分
半硬化乾燥	50分	20分	15分
塗 重 乾 燥	24時間以上	16時間以上	16時間以上

*この数値は塗付量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

- 注意事項

1. 素地の乾燥は十分に行なって下さい。(含水率10%以下、pH9以下)
2. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

Sun瓦 エクセルガード グレー

□ 成分表

シリコン系アクリル樹脂エマルジョン	30.4 (%)
エポキシ樹脂エマルジョン	3.3 (%)
着色顔料	1.5 (%)
体質顔料	44.4 (%)
水	14.8 (%)
添加剤	5.6 (%)
合 計	100.0 (%)

□ 性能表

試験項目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合 格
塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がないこと。(刷毛、ローラー、吹き付け)	合 格
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であること。	合 格
上 塗 り 適 合 性	上塗りに支障がないこと。	合 格
付 着 安 定 性	はがれを認めないこと。	合 格