

Sun瓦 エクセルシーラー グレー

- 系 統 エポキシ樹脂塗料
- 特 長
 - ・塗り重ね時間が短く(2時間)当日上塗塗装が可能です。
 - ・緻密な塗膜を形成し、密着性に優れています。
- 用 途 セメント瓦塗り替え用下塗塗料

塗料性状

色	グレー
粘度(ku/25℃)	52±3
加熱残分(%)	35±3
引火点	4℃
発火点	427℃
危険物表示	第1石油類合成樹脂エナメル塗料
有機溶剤区分	第2種有機溶剤等
有害物表示	エチルベンゼン 1～5% キシレン 10～20% トルエン 20～30% 酢酸エチル 1～5% イソプロピルアルコール 5～10%
医薬用外劇物	該当なし

- 荷 姿 15 kg

塗装基準

混 合 : 使用前によくかき混ぜ、均一にしてください。

塗 装 方 法	刷毛塗り	ローラー塗り	エアレススプレー塗り
希 積 率	————	————	————
塗 付 量	0.12kg/m ² /回	0.12kg/m ² /回	0.12kg/m ² /回
膜 厚	————	————	————

エアレス条件：一次圧4～5kg/cm²、二次圧 120～150kg/cm²

チップNo. 163-311、313など

*塗付量、膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希積率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5℃	23℃	30℃
指 触 乾 燥	20分	5分	3分
半硬化乾燥	1時間	15分	10分
塗 重 乾 燥	24時間以上	2時間以上	2時間以上

*この数値は塗付量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

注意事項

1. 素地の乾燥は十分に行なって下さい。(含水率10%以下、pH9以下)
2. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

Sun瓦 エクセルシーラー グレー

□ 成分表

エポキシ系樹脂ワニス	7.3 (%)
ビニル系樹脂ワニス	7.3 (%)
着色顔料	13.0 (%)
体質顔料	10.0 (%)
溶剤	62.4 (%)
<hr/>	
合計	100.0 (%)

□ 性能表

試験項目	規格	性能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合格
塗装作業性	塗装作業に支障がないこと。(刷毛、ローラー、吹き付け)	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であること。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障がないこと。	合格
付着安定性	はがれを認めないこと。	合格