

Sun瓦 エクセルシーラー Wグレー

- 系 統 カオチン形シリコン変性アクリル樹脂塗料
- 特 長
- ・塗り重ね時間が短く(2時間)当日上塗り塗装が可能です。
 - ・水性でありながら優れた浸透力があり、防藻・防カビに優れ、密着性に優れています。
 - ・旧膜適性・上塗り適性に優れた水性下地塗料です。
- 用 途 セメント瓦塗り替え用下塗り塗料

塗料性状

色	グレー
粘 度(20℃) [参考値]	15 ± 2秒(#4 フォードカップ)
密度(23℃)	1.00 ~ 1.10
加熱残分 (%)	14 ± 3
引火点	適用外
発火点	適用外
危険物表示	適用外
有機溶剤区分	適用外
有害物表示	適用外
医薬用外劇物	適用外

- 荷 姿 15 kg

塗装基準

混 合 : 使用前によくかき混ぜ、均一にして下さい。

塗 装 方 法	刷毛塗り	ローラー塗り	エアレススプレー塗り
希 積 率	————	————	————
塗 付 量	0.15kg/m ² /回	0.15kg/m ² /回	0.15kg/m ² /回
膜 厚	————	————	————

エアレス条件：一次圧4～5kg/cm²、二次圧 120～150kg/cm²

チップNo. 163-311、313など

*塗付量、膜厚は標準的数値です。被塗物の形状・素材の状態・気象条件・希釈率及び測定機器・測定方法により幅を生じ、増減します。

乾燥時間：

	5℃	23℃	30℃
指 触 乾 燥	40分	15分	10分
半硬化乾燥	2時間	30分	20分
塗 重 乾 燥	24時間以上	2時間以上	2時間以上

*この数値は塗付量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

注意事項

1. 素地の乾燥は十分に行なって下さい。(含水率10%以下、pH9以下)
2. 塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生ずることがありますので、塗装を避けて下さい。
3. 外部での塗装で降雨、降雪の恐れがある場合、および強風時は塗装を避けて下さい。
4. 製品安全に関する詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

Sun瓦 エクセルシーラー Wグレー

□ 成分表

シリコン系アクリル樹脂エマルジョン	39.9 (%)
着色顔料	3.9 (%)
水	47.5 (%)
添加剤	8.7 (%)
<hr/>	
合 計	100.0 (%)

□ 性能表

試験項目	規 格	性 能
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合 格
塗 装 作 業 性	塗装作業に支障がないこと。(刷毛、ローラー、吹き付け)	合 格
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であること。	合 格
上 塗 り 適 合 性	上塗りに支障がないこと。	合 格
付 着 安 定 性	はがれを認めないこと。	合 格